



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za drvo i sintetičke materijale

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. DSM-0014/17

Predmet ispitivanja:

Unutrašnja - sobna vrata (Supporta, serija CPL Rockwood), dimenzija, (90x204x30)cm - konstrukcije:
krilo, sa ramom od MDF-a i ispunom od papirnog saća, obostrano obloženo MDF-om, debljine 6mm i površinski obloženo CPL folijom;
dovratnik, sa ramom od MDF-a, obložen CPL folijom;
opšivna lajsna, od MDF-a, površinski presvučena CPL folijom;
podesivi nastavak, izrađen od MDF-a debljine 6mm (vidna strana obložena CPL folijom).

Naručilac:

«POOL THELIS SYSTIMA» d.o.o., 11070 Novi Beograd,
Bulevar Mihaila Pupina 165 G.

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

41-18185 od 10.12.2016.


Sadržaj:

Ukupno 9 strana od čega 2 kao prilog.


Uzorkovanje izvršio:

Predstavnik Naručioca

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za drvo i sintetičke materijale,
Rukovodilac u Laboratoriji

Grujica Novaković, dipl. inž.





INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

**Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za drvo i sintetičke materijale**

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. MIŠLJENJE

Unutrašnja - sobna vrata (Supporta, serija CPL Rockwood), dimenzija,
(90x204x30)cm - konstrukcije:

krilo, sa ramom od MDF-a i ispunom od papirnog natron saća, obostrano obloženo
MDF-om, debljine 6mm i površinski presvučana CPL folijom;

dovratnik sa ramom od MDF-a obložen CPL folijom. Opšivna lajsna je od MDF-a, a površinski
je obložena CPL folijom proizvođača "POOL THELIS SYSTIMA "d.o.o., Novi Beograd, mogu se
svrstati u klasu:

- „3“, prema standardu **SRPS EN 1529:2008**
(Visina, širina, debljina i pravouglost-Klase dozvoljenih odstupanja);
- „4“, prema standardu **SRPS EN 1530:2008**
(Opšta i lokalna ravnost-Klase dozvoljenih odstupanja).
- Odgovara standardu **SRPS EN 942:2007** (Opšta klasifikacija drveta prema kvalitetu).

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva
odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvršeno u prisustvu
predstavnik Laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja
Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Beograd, 14.03.2017. godine

Rukovodilac ispitivanja

Jelena Smiljanić, dipl.inž.

4. PRILOZI

- 4.1. Crtež - 1 list;
- 4.2. Tehnički opis - 1 list.